MONOCAPA

Enlucido monocapa de impermeabilización y decoración

Descripción

ENLUCIDO HIDRÁULICO MONOCAPA semiligero a base de cal, cemento, arena, cargas ligeras y aditivos, destinado a la decoración y a la impermeabilización de fachadas.

LAS + DEL PRODUCTO

- Adaptado a los soportes Rt2 y Rt3 (Rtn: resistencia al desgarro laminar, NF DTU 26.1)
- Ideal en verano
- Bajo consumo

Productos VEGA asociados

CAL TRADI, CAL TRADI GP, VEGA GRIS, VEGAFIX, VEGAFOND, LEGAFIX 4006, VEGA AC, VEGA RETARD

MONOCAPA

Enlucido monocapa de impermeabilización y decoración

Cantidad

Sobre soportes nuevos:

Raspado: de 19 a 21 kg/m²

Con llana: de 18 a 19 kg/m²

Rústico, rústico aplanado: de 18 a 19 kg/m²

Sobre hormigón o mampostería revestida:

Raspado, con llana: de 13 a 16 kg/m²

Rústico, rústico aplanado: 10 a 12 kg/m²

Preparación del soporte

En general, los soportes deben estar sanos, limpios y libres de polvo. Las partes friables no adherentes se eliminarán y repararán con un mortero de la misma naturaleza que el soporte. Los soportes pintados se decaparán. Sobre partes demasiado polvorientas y/o porosas, aplicar el regulador de fondo LEGAFIX 4006. Sobre superficies lisas, prever una preparación con VEGAFOND y/o VEGAFIX. Humedecer los soportes antes de la aplicación.

Soportes admitidos:

- Enlucido nuevo o antiguo a base de aglomerante hidráulico, conforme a la DTU 20.1 y DTU 26.1
- Revestimientos antiguos minerales, limpios, resistentes y absorbentes
- Hormigón amasado nivelado (DTU 23.1)
- Ladrillos, bloques de hormigón, hormigón celular, cualquier soporte clasificado como Rt1, Rt2, Rt3

Soportes excluidos:

- Superficies horizontales o inclinadas, suelos
- Soportes no estables, friables
- Soportes de madera
- Enlucido de yeso, pintura, revestimiento plástico

MONOCAPA

Enlucido monocapa de impermeabilización y decoración

Aplicación

- Mezclar un saco de Cal.Mono RB con 5,8 ±0,5 l de agua
- Tiempo de mezcla:
- 5 minutos con una máquina proyectora
- de 5 a 7 minutos con una hormigonera

ATENCIÓN, NO UTILICE MORTERO REAMASADO

- Intervalo mínimo entre pasadas:
- En aplicaciones «fresco sobre fresco»: de una a veinticuatro horas, según condiciones atmosféricas
- Intervalo máximo entre pasadas: tres días. Pasado este tiempo, antes de aplicar la pasada de acabado, realizar el enfoscado con un aditivo de látex.
- Grosor máximo por capa: 20 mm
- Para el acabado con llana:

NO AÑADIR ADITIVO VEGA AC NI NINGÚN OTRO ACELERADOR

- La limpieza del material se realiza con agua

MONOCAPA

Enlucido monocapa de impermeabilización y decoración

Grosores de aplicación ⟶

	Mampostería ordinaria	Hormigón/subenlucido
Rústico	▸ 1.ª pasada: 10 mm (sobre soportes de ladrillo, añadir látex a esta pasada) ▸ 2.ª pasada: de 3 a 8 mm ▸ Total: de 13 a 18 mm	▸ 1.ª pasada: de 3 a 4 mm alisado ▸ 2.ª pasada: de 3 a 6 mm ▸ Total: de 6 a 10 mm
Raspado	▸ Dos pasadas de 7 a 10 mm o una pasada de 15 mm (sobre soportes limpios, poco absorbentes y homogéneos, excluyendo ladrillos. Sobre soportes de ladrillo, añadir látex en la primera pasada) ▸ Total, antes del raspado: de 15 a 20 mm ▸ Total, después del raspado: de 12 a 17 mm	▸ Una pasada de 8 a 10 mm ▸ Total, después del raspado: de 5 a 7 mm
Con llana	▸ 1.ª pasada: de 7 a 10 mm (sobre soportes de ladrillo, añadir látex a esta pasada) ▸ 2.ª pasada: de 5 a 6 mm ▸ Total: de 12 a 16 mm	▸ 1.ª pasada: de 3 a 4 mm ▸ 2.ª pasada: de 5 a 6 mm ▸ Total: de 8 a 10 mm

MONOCAPA

Enlucido monocapa de impermeabilización y decoración

Condiciones de aplicación: temperatura de uso, entre 5 °C y 30 °C (en colores intensos, mínimo 8 °C).
No aplicar con vientos fuertes, sobre soportes helados o en proceso de congelación o si existe riesgo de hielo en las siguientes veinticuatro horas.
No aplicar sobre soportes calientes o a pleno sol. En caso de temperaturas superiores a los 30°C, prever protecciones específicas

Envase: 25 kg.

Conservación: un año en su envase original sin abrir, protegido de la humedad.

Seguridad: producto irritante. Se recomienda encarecidamente llevar siempre gafas y guantes de protección. Consulte la información y consejos de precaución en el envase. Para más información, consulte la dicha de datos de seguridad.

Garantía: RC del fabricante.

Características:
Composición >

- Cal
- Cemento blanco
- Granulados seleccionados
- Aditivos específicos
- Hidrófugos de masa
- Posibles pigmentos minerales

Rendimiento: sin disolvente.

La información aportada en este documento tiene carácter meramente informativo y corresponde a nuestros conocimientos actuales. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de uso no conforme o inadecuado de nuestros productos. Dadas las múltiples posibilidades de uso, nuestras recomendaciones no eximen a los usuarios de realizar sus propias pruebas. Nuestro laboratorio y el departamento técnico le facilitarán la información que necesite y están a su entera disposición.